

## Quartzitische Grauwacke Flachkorn



Het betreft hier een natuurproduct waarbij afwijkingen in kleur en structuur mogelijk zijn.

<b>Afmeting:</b>	0/12 mm, 0/22 mm
<b>Toepassing:</b>	Halfverharding voor wandel- en fietspaden, bermverharding
<b>Steensoort:</b>	Sedimentair gesteente, zeer hard, ontstaan door omvorming van zandsteen
<b>Herkomst:</b>	Hartsteinwerke Sooneck GmbH, Trechtingshausen (Duitsland)
<b>Certificaat:</b>	NL BSB Steenslag in ongebonden toepassing ST-003/7
<b>Beoordelingsrichtlijn:</b>	BRL 9324
<b>Soortelijk gewicht: vast:</b>	ca. 2650 kg/m <sup>3</sup>
<b>Soortelijk gewicht los:</b>	ca. 1800 kg/m <sup>3</sup>
<b>Soortelijk gewicht verdicht:</b>	ca. 2100 kg/m <sup>3</sup>
<b>Kleur:</b>	Bont genuanceerd